

Tilaaaja Eko-Center Mullo Oy
Tuotantopaikka Kylänpää Laihia
Työmaa
Näytteen pvm 3.4.2023
Laatu KaM 8-16mm
Näytteenottaja Kaj Fors

Testausmenetelmä Los Angeles SFS-EN 1097-2:2020

Lajikkeet	10,0 - 12,5mm	12,5 - 14,0mm	yht ±5gr.
Tavoite gr.	3250,0	1750,0	5000,0
Toteutunut gr.	3252,3	1752,6	5004,9
%	65 %	35 %	100 %

Kuulat 11kpl
m = pesu 1,6mm 3764,5 gr.

LA = (5000-m)/50

Los Angeles luku 25

Los Angeles luokka

LA₂₅



Kuva näytteestä ennen testausta

Tulos koskettaa ainoastaan testattua näytettä

Jakelu kaj.fors@hotmail.com, info@mullo.fi

6.4.2023 Seinäjoki

Jussi Yli-Koski